

Caratteristiche Tecniche

Superficie

Materiale: Polipropilene (PVC)
Spessore: 140 µm ±10%
Margine di restringimento: 2% ca
Classe minima di reazione al Fuoco: NPD Materiale non ignifugo
Durata del prodotto applicato all'interno: min 5 anni
Durata del prodotto applicato all'esterno: ND

Adesivo

Adesivo: Permanente acrilico.
Viscosità: 3000-3500 (cps/30°C)
Resistenza calore: 180°C
Tempo di adesione:
-20 min dall'applicazione: 1700 (gr/inch)
-5 giorni dall'applicazione: 2700 (gr/inch)
Colore: incolore

Liner

Materiale: Kraft
Spessore: 120 µm ±10%

Modalità per una corretta applicazione della pellicola per interni ArtesiveTM

Metodo di Applicazione: a secco

Temperatura di applicazione ottimale: tra i 10°C e i 35°C

Superfici applicabili: legno, plastica, metallo, carta, vetro e ceramica.

Condizione della superficie: liscia, pulita e senza residui o parti deteriorate che possono compromettere la corretta adesione.

Tipologia della superficie: piana, verticale, leggermente curvata. Possibilità tensionatura leggera (a seconda del modello della pellicola) con utilizzo di aria calda.

Tensionatura max: ca 200% a seconda del modello

Utilizzabile con primer specifici per pellicole in PVC: Sì

Stoccaggio: La pellicola deve essere stoccata in ambienti con temperatura oltre i 5°C e max 30°C, con un umidità relativa del 50% ca.

Durata nella confezione originale: 24 mesi, riferito al materiale consegnato, senza aver subito trasformazioni.
Resistenza ad agenti esterni: acqua, alcool, bevande (caffè, tè, vino, latte), detersivi neutri, sapone liquido, aceto di vino

Pulizia: pulire con un panno umido non abrasivo utilizzando se necessario sapone neutro.

Rimozione della pellicola: utilizzando aria calda e/o vapore caldo. Fare attenzione a utilizzare una temperatura adeguata.

Garanzia: 3 anni con applicazione in ambienti interni

Garanzia a copertura contro:

- variazione colorazione
- ingiallimento
- screpolatura
- mancata adesione dovuta a difetti del materiale

La garanzia non copre problematiche dovute ad un'errata applicazione.

Casi in cui la garanzia non è valida:

- applicazione su superfici sporche o ruvide
- applicazione su superfici esterne
- applicazione su superfici non lisce, deteriorate e con scarsa adesione
- applicazione su superfici soggette a contatto con benzine e/o prodotti chimici corrosivi
- applicazione su autovetture (car wrapping)
- applicazione della pellicola con eccessivo tensionamento
- variazione di colorazione dovuta a contatto con agenti chimici non idonei
- mancata adesione dovuta ad applicazione su superfici non idonee
- rottura e/o screpolatura dovuta a contatto con oggetti contundenti quali lame e/o coltelli
- stoccaggio e/o applicazione in ambienti ad elevata umidità o con temperature non idonee
- danni causati alle superfici sottostanti dopo la rimozione della pellicola adesiva.

La garanzia inoltre non copre tutto ciò che non viene espressamente indicato sotto la voce "Garanzia a copertura contro".

Tutte le informazioni qui riportate non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

ARTESIVE™

www.artesive.com